جمهوری اسلامی ایران
وزارت نفت

پژوهشگاه صنعت نفت

بسمه تعالی

مهم‌ترین عامل در کسب خودکفایی و بازسازی، توسه مراکز علمی و تحقیقات و تمرکز و هدایت امکانات و تشویق کامل و بر جانبه محققین و دانشمندان و نیروهای متعهد و متخصص است که شایسته مبارزه با جهل را دارند و از لابک گهرش انصاری علم بر غرب و شرق در آمده و نشان داده‌اند که می‌توانند کشور را روی پای خود نگه دارند. حضرت امام خمینی (ره)

تاریخ: ۹۲/۳/۲۶
شماره: ص/۱۴۱۵۳۴
پیوست: دارد

جناب آقای مهندس محمدرضا پرویزی

سرپرست محترم پژوهش و توسعه شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

موضوع : نتایج آزمایشها

با سلام و احترام

عطف به نامه شماره ۱۱۶/۵۵۶- ۲۶ ص ب مورخ ۹۲/۱/۲۶ نتایج آزمایشهای درخواستی به شرح ذیل ایفاد می‌گردد.

Tests \ Samples		HR-100					HR-506				
Co Content	mass%	2.8					2.2				
Mo Content	mass%	15.1					18.2				
L.O.I. @ 500°C for 1hr	mass%	5.5					4.6				
Bulk Crushing Strength	MPa	1.03					1.06				
Bulk Density	g/cm^3	0.559					0.656				
XRD		γ-Al_2O_3					γ-Al_2O_3				
EDAX	mass%	Al_2O_3	SiO_2	P_2O_5	CoO	MoO_3	Al_2O_3	SiO_2	P_2O_5	CoO	MoO_3
		81.4	1.15	0.95	2.6	13.8	81.3	0.50	1.0	1.4	15.6
Surface Area Pore Volume and Pore Size Distribution		پیوست است									
آزمایش راکتوری		پیوست است									

خاطر نشان می سازد که چون نمونه گیری توسط پژوهشگاه صورت نگرفته است، نتایج حاصله منحصراً مربوط به نمونه ارسالی بوده و قابل تعمیم به کل محصول یا محصولات نمی باشد ضمناً تا دو ماه پس از دریافت نتایج هرگونه اعتراضی قابل بررسی است. شایان ذکر است کلیه اوراق نتایج با امضاء و مهر پژوهشگاه معتبر می باشد.

با تشکر

مهدی رشیدزاده

رئیس پژوهشکده کاتالیست و نانوفناوری

03252901.92

تهران، بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی، پژوهشگاه صنعت نفت، کد پستی ۱۴۸۵۷۳۳۱۱۱
۱۴۶۶۵-۱۹۹۸۰