

تاریخ: ۱۳۳۳/۷/۲۷

شماره: ۱۳۵۳-۱/۲۶



شماره سال: ۱۳۵۳، شماره فصلی: ۱

نام مستخدم: مهندس علی (مهندس علی)

- با بررسی مشخصات محصول بدست آمده تغییری در ترکیب درصد ایجاد نمیکند.
- در دمای ۲۷۰ درجه که شرایط عملیاتی پتروشیمی بوعلی سینا می باشد خروجی گوگرد ۱.۲۵ بوده که ۰.۷۵ ppm با میزان گوگرد خروجی بر اساس طراحی فاصله دارد ولی به خوبی می تواند در دمای عملیاتی ۳۱۰ درجه سانتی گراد مشخصه اصلی مقدار گوگرد خروجی را که ۰/۵ ppm می باشد را ارائه دهد.
- Bulk Density محصول شرکت بنیان شیمی به میزان ۰.۱ با نمونه Axens اختلاف داشته که ضمن مذاکره با سازنده نسبت به رفع این اختلاف اقدام نمایند. در صورت موفقیت تنظیم دانسیته مراحل تست مجدداً تکرار خواهد شد.

با تشکر
جهشید مبارکی
مدیر عامل

جهشید مبارکی

رونوشت:

- جناب آقای پرویزی رئیس محترم واحد تحقیق و توسعه - جهت استحضار
- گردان




آدرس: سایت پتروشیمی - ماهشهر - بندر امام خمینی - منطقه ویژه اقتصادی - سایت چهار - صندوق پستی ۱۱۱

TEL: ۰۲۱-۶۶۶۶۶۶۶۶ FAX: ۰۲۱-۶۶۶۶۶۶۶۶